



GRADINI e COPERTINE

PIANO LAVORATO

a) coste tranciate b) coste segate

SCHEDA TECNICA

Nome commerciale Porfido del Trentino
Nome petrografico Ignimbrite riolitica

Colore	Gradazioni di colori variabili: rosso dominante, ruggine e grigio
Struttura	Porfirica a grana media con fenocristalli di quarzo
Lavoraz. generale	Ottenuti da segazione di blocco con successivo trattamento superficiale
Lavoraz. superficie	A piano fiammato (spacco termico), a piano sabbiato, a piano spazzolato, a piano levigato (grana 60, 120, 220, 400), a piano lucido
Lavoraz. lati	Fresati a disco
Lavoraz. coste viste	A spacco, a spacco termico (fiammatura), a toro o mezzotoro, scalpellate o lucidate

Tipologia (coste a vista)	Larghezza (cm)	Spessore (cm)	Uso consigliato	Lavorazione e Finitura	Spazio per la posa (cm)	Allettamenti possibili	Sigillature consigliate
Fiammate Spazzolate Sabbiate Levigate Lucide	10 - 50	costante: 3 - 4 - 5 - 6	rivestimenti scale interne (fiammato, spazzolato, sabbiato, levigato, lucido)	coste solo segate e smussate	6 - 10 a seconda della tipologia per posa a malta	malta cementizia con boiaccatura faccia inferiore	boiaccia
				coste spaccate			
			rivestimenti scale esterne (fiammato, sabbiato)	coste fiammate			
				coste scalpellate			
				doppia costa a vista			
copertura manufatti edilizi (muri), delimitazioni laterali (poggioli, pianerottoli)	gocciolatoio	adesivo	silicone				
	lavorazione teste viste						
	coste lucide (solo per semilucido)						
	toro o mezzotoro						

Note tecniche per la posa in opera

Supporti: getto in calcestruzzo armato predisposto sotto il livello finito alle quote indicate; base in miniatura.